Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-720-85-38; 8926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев
«14» августа 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №08/37-477/ПР-19 от 14 августа 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	**ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «МАКСИ ГРУПП», 129344, г. Москва, улица Искры, д. 31, корп. 1, этаж 3, помещение I, комната 71, Российская Федерация)**
2. Место отбора:	**129344, г. Москва, улица Искры, д. 31, корп. 1, этаж 3, помещение I, комната 71** **Заявка № 477 от 25 июля 2019 г.**
3. Наименование продукции, состав и область применения:	**Изделия санитарно-гигиенического назначения: перчатки виниловые без DINP, одноразовые, нестерильные «MATRIX»** **Состав:** Поливинилхлорид **Область применения:** Для использования на производствах, в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания, в продовольственной торговле для соблюдения санитарно-гигиенических норм и защиты продукции в процессе обработки, а так же в комплексе со средствами индивидуальной защиты для достижения дополнительного результата при соблюдении санитарно-гигиенических норм производства продукции, для выполнения хозяйственно-бытовых работ (при обработке и приготовлении пищи, уборке жилых помещений, при уходе за домашними животными), садовых работ, при выполнении косметологических процедур в салонах красоты.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	**Топ Глав Сдн. Бхд.», «Top Glove Sdn. Bhd»,Малайзия, Lot 4969, Jalan Teratai. Batu 6. Off Jalan Mery. 41050 Klang, Selangor D.E. Malaysia.** Филиал завода: Great Glove XingHua Co, Ltd., South of Wei Wu Road, Economic Developing District, Xinghua City, Jiangsu Province, 225700 P. R. China, Китай. Телефон: 021-20833052
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	**Типовой представитель:** Перчатки виниловые без DINP, одноразовые, нестерильные «MATRIX», в кол-ве 10 пар.
6. Дата получения образца на испытания:	**26 июля 2019 г.**
7. Дата проведения испытаний:	**26 июля – 14 августа 2019 г.**

8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно –эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г, №299. Глава II. Разделы 10 и 16**

9. Код образца (пробы): **. 08-37.477.07.01.Д-19**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II. Раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Перчатки виниловые без DINP, одноразовые, нестерильные «MATRIX»				
Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами				
Запах	балл	ГОСТ 3351-74	не более 1	0
Привкус	–	ГОСТ 3351-74	Не допускается	отсутствует
Муть	–	ГОСТ 3351-74	Не допускается	отсутствует
Осадок	–	ГОСТ 3351-74	Не допускается	отсутствует
Санитарно-химические показатели* Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 24 часа. Температура заливочного раствора 24 °С				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,001
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,001
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,001
Пропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,001
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,001
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,001
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,001
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,01	Менее 0,001
Толуол	мг/л	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,5	Менее 0,001
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,0	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не допускается	Отсутствует
Винил хлористый	мг/л	ГОСТ 25737-91	Не более 0,01	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 1,0	Менее 0,001
Олово	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 2,0	Менее 0,01

Таблица 2 (Глава II. Раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Перчатки виниловые без DINP, одноразовые, нестерильные «MATRIX»				
Органолептические показатели для воздушной вытяжек из материалов и изделий, с влажностью до 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами				
Запах	балл	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Привкус		Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Муть		Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует

Таблица 2 (продолжение)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Санитарно - химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 24^{0}С Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м^3/м^2				
Ацетальдегид	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,01	<0,001
Ацетон	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,35	<0,01
Спирт метиловый	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,5	0,01
Спирт изопропиловый	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,6	<0,1
Спирт бутиловый,	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,1	<0,01
Спирт изобутиловый	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,1	<0,01
Спирт пропиловый	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,3	<0,01
Бензол	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,1	<0,01
Толуол	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,6	0,02
Диоктилфталат	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,02	<0,01
Дибутилфталат	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не допускается	Не обнаружено
Винил хлористый	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,01	0,004

Таблица 3 (Глава II. Раздел 10)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Перчатки виниловые без DINP, одноразовые, нестерильные «MATRIX»				
Интенсивность запаха образца изделия в естественных условиях	балл	ГОСТ 3351-74	не более 1	0
Санитарно-химические показатели* Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 24 часа. Температура заливочного раствора 24 ^{0}С				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3170-14	Не более 2,2	Менее 0,01
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,01	Менее 0,001
Толуол	мг/л	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,5	Менее 0,1
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,0	Менее 0,1
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 0,2	Менее 0,01
Санитарно - химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры				
Ацетальдегид	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,01	Менее 0,001
Ацетон	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,35	Менее 0,01
Бензол	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,1	Менее 0,01
Толуол	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,6	Менее 0,02
Диоктилфталат	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,02	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м^3	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,1	Менее 0,01
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	84
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 3,0

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик **О.Е. Волкова** Подпись